

Granulats : Sable naturel 0/2 Maçon

Utilisateur : Hoslet SA

Péetrographie : Sable naturel

Chaussée de Huy, 191

Elaboration : Tamisé/Criblé

1325 Chaumont-Gistoux

Tel:010/68 80 57 Fax:010/68 02 35 info@hoslet.be

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	2
---	---

Norme

PTV 411

Catégorie

Sable Rond 0/2 (0/0.5) FF A f5b (01/07/2018)
--

	0.063	0.125	0.25	0.315	0.5	1	2	2.8	4	Teneur en fines 63µm	Module de finesse	Essai au bleu de méthylène (0/0.125)	Présence de mat. humique *	Masse volumique Réelle *	Evaluation de la nocivité des fines	Absorption d'eau *
Etendue e	3	30	30		30	10	5	2		3						
V.S.S.+U	6.0	15	54	99	100	100	100	100	100	6.00	2.05	27.00				
V.S.S.	5.0	13	50	95	99	100	100	100	100	5.00	1.90	25.00		2.70		0.7
V.S.I.	0.0	0	20	75	89	90	94	98	100	0.00	1.30			2.50		0.1
V.S.I.-U	0.0	0	16	71	86	87	92	97	100	0.00	1.15					

Partie informative

Résultats de production

du 08/01/18 au 01/07/18

	0.063	0.125	0.25	0.315	0.5	1	2	2.8	4	Teneur en fines 63µm	Module de finesse	Essai au bleu de méthylène (0/0.125)	Présence de mat. humique *	Masse volumique Réelle *	Evaluation de la nocivité des fines	Absorption d'eau *
Maximum	4.3	10	34	93	99	100	100	100	100	6.05	1.71	11.67	Plus Clair	2.60	Fines non nocives	0.1
Xf+1.25xEcart-types	3.8	9	34	90	99	100	100	100	100	4.09	1.69	11.02			Fines non nocives	
Moyenne Xf	2.9	7	31	87	98	99	99	99	100	2.97	1.65	8.97	Plus Clair	2.59	Fines non nocives	0.1
Xf-1.25xEcart-types	2.1	5	28	85	98	98	99	99	99	1.85	1.62	6.93			Fines non nocives	
Minimum	1.6	5	26	85	97	98	98	98	100	1.60	1.60	6.67	Plus Clair	2.58	Fines non nocives	0.1
Ecart-type	0.65	1.6	2.2	1.8	0.6	0.5	0.4	0.4	0.2	0.899	0.030	1.636	0.000	0.013	0.000	0.00
Nombre de résultats	25	25	25	24	25	25	25	25	25	25	25	12	6	2	14	2
Coefficient de variation	22.27	21.61	6.99	2.03	0.58	0.49	0.42	0.38	0.17	30.23	1.78	18.23			0.00	
Dernier	01/07/2018	01/07/2018	01/07/2018	01/07/2018	01/07/2018	01/07/2018	01/07/2018	01/07/2018	01/07/2018	01/07/2018	01/07/2018	01/07/2018	01/07/2018	09/04/2018	25/06/2018	09/04/2018
Dernière valeur	3.9	9	31	87	98	98	99	99	100	3.87	1.66	8.33	Plus Clair	2.58	Fines non nocives	0.1

Granulats : Sable naturel 0/2 Maçon

Pétrographie : Sable naturel

Elaboration : Tamisé/Criblé

Utilisateur : Hoslet SA

Chaussée de Huy, 191

1325 Chaumont-Gistoux

Tel:010/68 80 57 Fax:010/68 02 35 info@hoslet.be

