

Hoslet SA

Chaussée de Huy, 191
1325 Chaumont-Gistoux

Tel:010/68 80 57 Fax:010/68 02 35 info@hoslet.be

Fiche Technique BENOR

Engagement du 01/01/2018 au 30/06/2018

Page 1/1, imprimé le lundi 8 janvier 2018

Granulats : Sable naturel 0/2 Maçon

Pétrographie : Sable naturel

Elaboration : Tamisé/Criblé

Utilisateur : Hoslet SA

Chaussée de Huy, 191

1325 Chaumont-Gistoux

Tel:010/68 80 57 Fax:010/68 02 35 info@hoslet.be

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	2
---	---

Norme

PTV 411

Catégorie

Sable Rond 0/2 (/0.5*) FF A f5b (01/01/2016)
--

	0.063	0.125	0.25	0.315	0.5	1	2	2.8	4	Teneur en fines 63µm	Module de finesse	Essai au bleu de méthylène (0/0.125)	Présence de mat. humique *	Masse volumique Réelle **	Evaluation de la nocivité des fines	Absorption d'eau *
Etendue e	3	30	30		30	10	5	2		3						
V.S.S.+U	6.0	15	54	100	100	100	100	100	100	6.00	2.05	27.00				
V.S.S.	5.0	13	50	97	99	100	100	100	100	5.00	1.90	25.00		2.70		0.7
V.S.I.	0.0	0	20	87	89	90	94	98	100	0.00	1.30			2.50		0.1
V.S.I.-U	0.0	0	16	83	86	87	92	97	100	0.00	1.15					

Partie informative

Résultats de production

du 03/07/17 au 18/12/17

	0.063	0.125	0.25	0.315	0.5	1	2	2.8	4	Teneur en fines 63µm	Module de finesse	Essai au bleu de méthylène (0/0.125)	Présence de mat. humique *	Masse volumique Réelle **	Evaluation de la nocivité des fines	Absorption d'eau *
Maximum	5.7	13	39	92	100	100	100	100	100	5.70	1.80	10.00	Plus Clair	2.63	Fines non nocives	0.3
Xf+1.25xEcart-types	4.6	11	38	90	99	100	100	100	100	4.58	1.76				Fines non nocives	
Moyenne Xf	2.9	6	31	88	99	99	99	100	100	2.80	1.65	7.71	Plus Clair	2.61	Fines non nocives	0.2
Xf-1.25xEcart-types	1.1	2	24	85	98	99	99	99	100	1.01	1.55				Fines non nocives	
Minimum	0.8	2	19	84	98	99	99	99	99	0.80	1.53	6.70	Plus Clair	2.59	Fines non nocives	0.1
Ecart-type	1.43	3.5	5.9	1.9	0.6	0.4	0.3	0.3	0.2	1.426	0.080	1.217	0.000	0.018	0.000	0.10
Nombre de résultats	23	23	23	23	23	23	23	23	23	22	23	8	6	3	14	3
Coefficient de variation	50.03	53.59	18.98	2.14	0.56	0.45	0.34	0.27	0.18	50.99	4.98				0.00	
Dernier	18/12/2017	18/12/2017	18/12/2017	18/12/2017	18/12/2017	18/12/2017	18/12/2017	18/12/2017	18/12/2017	18/12/2017	18/12/2017	02/11/2017	04/12/2017	27/11/2017	18/12/2017	27/11/2017
Dernière valeur	1.0	2	24	88	99	100	100	100	100	1.14	1.75	10.00	Plus Clair	2.59	Fines non nocives	0.2

411 - BENOR - 208

NBN EN 13139 : 0/2 GF85 GTF 10
NBN EN 13242 : 0/2 GF85

La certification BENOR du produit indique que, sur base d'un contrôle externe périodique, il existe une confiance suffisante dans la capacité du producteur à garantir la conformité du produit de façon permanente, comme définie dans les spécifications de référence technique. La présente fiche BENOR contient les performances des caractéristiques déclarées par le producteur et est vérifiée par l'organisme de certification.

* Déclaration du producteur reprise sur sa DOP

** Déclaration du producteur éventuellement reprise sur sa DOP en fonction de la norme d'application.

Préparé par Geo-Topics Sprl - www.geo-topics.be

Granulats : Sable naturel 0/2 Maçon

Utilisateur : Hoslet SA

Péetrographie : Sable naturel

Chaussée de Huy, 191

Elaboration : Tamisé/Criblé

1325 Chaumont-Gistoux

Tel:010/68 80 57 Fax:010/68 02 35 info@hoslet.be

