



**Hoslet SA**

Chaussée de Huy, 191  
1325 Chaumont-Gistoux

Tel:010/68 80 57 Fax:010/68 02 35 info@hoslet.be

**FTP BENOR**

30 Laatste resultaten Verbintenis van 27/09/2017 tot 31/12/2017

Bladzijde 1/1, afgeprint op mardi 26 septembre 2017

**Granulaten : Sable naturel 0/2 Maçon**  
**Petrografie : Naturelijk zeezand**  
**Process : Gezeefd**

**Gebruiker : Hoslet SA**  
**Chaussée de Huy, 191**  
**1325 Chaumont-Gistoux**  
**Tel:010/68 80 57 Fax:010/68 02 35 info@**

**Normatieve gedeelte**

*Waarden voorwelke de producent zich verbindt*

**Zeefklasse**

**Norme**

**Categorie**

0 2

PTV 411

Sable Rond 0/2 (/0.5\*) FF A f5b (01/01/2016)

	0.063	0.125	0.25	0.315	0.5	1	2	2.8	4	Gehalte aan fijne deeltjes 63µm	Fijnheidsmodulus	Essai au bleu de méthylène (0/0.125)	Aanwezigheid van Org. Stoffen *	Reele Volume Massa *	Evaluatie fijn deeltjes	Waterabsorptie *
Verspreiding	3	30	30		30	10	5	2		3						
V.S.S.+U	6.0	15	54	100	100	100	100	100	100	6.00	2.05	27.00				
V.S.S.	5.0	13	50	97	99	100	100	100	100	5.00	1.90	25.00		2.70		0.7
V.S.I.	0.0	0	20	87	89	90	94	98	100	0.00	1.30			2.50		0.1
V.S.I.-U	0.0	0	16	83	86	87	92	97	100	0.00	1.15					

**Ter informatie gedeelte**

*Productie resultaten*

van 13/02/17 tot 26/09/17

	0.063	0.125	0.25	0.315	0.5	1	2	2.8	4	Gehalte aan fijne deeltjes 63µm	Fijnheidsmodulus	Essai au bleu de méthylène (0/0.125)	Aanwezigheid van Org. Stoffen *	Reele Volume Massa *	Evaluatie fijn deeltjes	Waterabsorptie *
Maximum	5.7	13	45	91	100	100	100	100	100	5.70	1.79	10.00	Lichter		Fijne deeltjes : niet ghtg	
±1.25 standaard afwijking	4.1	11	38	90	100	100	100	100	100	4.10	1.77				Fijne deeltjes : niet ghtg	
Gemiddelde Xf	2.4	6	30	87	99	99	100	100	100	2.48	1.66	7.04	Lichter	2.63	Fijne deeltjes : niet ghtg	0.3
±1.25 standaard afwijking	0.8	2	22	84	98	99	99	99	100	0.85	1.55				Fijne deeltjes : niet ghtg	
Minimum	0.4	1	21	81	98	99	99	99	100	0.40	1.47	3.30	Lichter		Fijne deeltjes : niet ghtg	
Standaard afwijking	1.32	3.6	6.3	2.3	0.6	0.4	0.3	0.2	0.1	1.300	0.090	1.820	0.000		0.000	
Aantal resultaten	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	30	9	8	1	21	1

411 - BENOR - 208

NBN EN 13139 : 0/2 GF85 GTF 10  
NBN EN 13242 : 0/2 GF85

La certification BENOR du produit indique que, sur base d'un contrôle externe périodique, il existe une confiance suffisante dans la capacité du producteur à garantir la conformité du produit de façon permanente, comme définie dans les spécifications de référence technique. La présente fiche BENOR contient les performances des caractéristiques déclarées par le producteur et est vérifiée par l'organisme de certification.

\* Déclaration du producteur reprise sur sa DOP

\*\* Déclaration du producteur éventuellement reprise sur sa DOP en fonction de la norme d'application.

**Granulaten : Sable naturel 0/2 Maçon**

**Petrografie : Naturelijk zeezand**

**Process : Gezeefd**

**Gebruiker : Hoslet SA**

**Chaussée de Huy, 191**

**1325 Chaumont-Gistoux**

**Tel:010/68 80 57 Fax:010/68 02 35 info@**

