

Granulats : Sable naturel 0/2 Maçon

Utilisateur : Hoslet SA

Péetrographie : Sable naturel

Chaussée de Huy, 191

Elaboration : Tamisé/Criblé

1325 Chaumont-Gistoux

Tel:010/68 80 57 Fax:010/68 02 35 info@hoslet.be

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	2
---	---

Norme

PTV 411

Catégorie

Sable Rond 0/2 (0/0.5) FF Af5b (21/03/2019)

	0.063	0.125	0.25	0.315	0.5	1	2	2.8	4	Teneur en fines 63µm	Module de finesse	Essai au bleu de méthylène (0/0.125)	Présence de mat. humique *	Masse volumique Réelle *	Evaluation de la nocivité des fines	Absorption d'eau *
Etendue e	3	30	30		30	10	5	2		3						
V.S.S.+U	6.0	22	54	99	100	100	100	100	100	6.0	2.05	27.0				
V.S.S.	5.0	20	50	95	99	100	100	100	100	5.0	1.90	25.0		2.700		0.7
V.S.I.	0.0	0	20	75	89	90	94	98	100	0.0	1.30			2.500		0.1
V.S.I.-U	0.0	0	16	71	86	87	92	97	100	0.0	1.15					

Partie informative

Résultats de production

du 01/10/18 au 25/03/19

	0.063	0.125	0.25	0.315	0.5	1	2	2.8	4	Teneur en fines 63µm	Module de finesse	Essai au bleu de méthylène (0/0.125)	Présence de mat. humique *	Masse volumique Réelle *	Evaluation de la nocivité des fines	Absorption d'eau *
Maximum	4.4	14	42	92	100	100	100	100	100	4.1	1.76	8.3	Plus Clair	2.613	Fines non nocives	0.1
Xf+1.25xEcart-types	4.1	12	39	91	99	100	100	100	100	4.0	1.68				Fines non nocives	
Moyenne Xf	3.0	8	34	89	99	99	99	100	100	2.8	1.60	8.0	Plus Clair	2.609	Fines non nocives	0.1
Xf-1.25xEcart-types	1.8	5	30	88	98	99	99	99	99	1.7	1.52				Fines non nocives	
Minimum	0.9	2	24	87	97	98	98	99	99	0.7	1.49	6.7	Plus Clair	2.604	Fines non nocives	0.1
Nombre de résultats	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	11	7	2	15	2

Granulats : Sable naturel 0/2 Maçon

Pétrographie : Sable naturel

Elaboration : Tamisé/Criblé

Utilisateur : Hoslet SA

Chaussée de Huy, 191

1325 Chaumont-Gistoux

Tel:010/68 80 57 Fax:010/68 02 35 info@hoslet.be

